

NEOLIT ESMALTE/VERNIZ

Neolit Esmalte/verniz possui acabamento brilhante de custo econômico e boa qualidade,

indicado para aplicação em superfícies externas e internas de madeiras e metais. É um produto

de fácil aplicação, boa resistência às intempéries e bom alastramento.

.Composição:Resina alquídica à base de óleo vegetal semi-secativo, pigmentos orgânicos e inorgânicos, hidrocarbonetos alifáticos, secantes organo-metálicos. Não contém benzeno.

Aplicação:Pode ser usado rolo de espuma, pincel, trincha ou pistola. Cores:Além das cores do catálogo, podem-se obter outros tons misturando as cores entre si. A cor demonstrada no catálogo apresenta ligeira variação de tonalidade em relação ao acabamento final, por tratar-se de deposição de tinta sobre papel. A luminosidade do ambiente e a presença de outras cores onde a tinta será aplicada interferem na percepção da cor escolhida. Uma cor em produtos e/ou acabamentos diferentes (brilho, textura, etc.) pode apresentar variação de tonalidade.

Observações:

A)Consideramos de fundamental importância para obter fino acabamento e garantir uma perfeita aderência, que seja feito o lixamento antes de iniciar a pintura e entre as demãos. Tão importante quanto o lixamento é observar o intervalo entre demãos;

B) Para a diluição, utilizar sempre aguarrás de boa qualidade para que as características do produto sejam mantidas. Nunca utilizar thinner, gasolina, benzina ou outros solventes

C) Antes de iniciar a pintura, homogeneizar adequadamente o produto com o auxílio de uma ferramenta apropriada.

aplicação

	com aguarrás	m ² /demão	
Madeiras / Metais	Primeira demão: 15% Demais: 10%	40 a 50 10 a 12	Galão (3,6 litros) 1/4 de galão (0,9 litros)

Duas a três com
intervalo de 12 horas

Ao toque: 4 a 5 horas
Final: 24 horas

Aplicação

Rolo de espuma

Pincel

Trincha

Pistola

preparação da superfície De acordo com a norma ABNT NBR 13.245.

- Para obter fino acabamento e garantir uma perfeita aderência, é fundamental fazer o lixamento antes de iniciar a pintura e entre as demãos. Também é importante observar o intervalo entre demãos para obter o melhor resultado possível;
- Ao diluir a tinta, utilize sempre Aguarrás para manter as características do produto. Nunca utilize thinner, gasolina, benzina ou outros solventes;

- Antes de iniciar a pintura, é importante homogeneizar adequadamente o produto com o auxílio de uma ferramenta retangular apropriada;
- Após utilizar qualquer removedor de tinta, verifique se a superfície está sem resíduos do removedor utilizado, antes da aplicação do Neolit Esmalte Sintético. Essa remoção deve ser feita com pano embebido em Thinner.

-

- **Manuseio e armazenamento** **Precauções para manuseio seguro:** Manusear em área ventilada. Evitar formação de vapores/névoas. Remover fontes de ignição. Manter longe de fontes de calor. Inspeccionar os recipientes quanto a danos ou vazamentos. Proibido comer, beber e fumar nas áreas de trabalho. Evitar contato com a pele, olhos, roupas, não ingerir, evitar a inalação prolongada. Usar equipamento de proteção individual . Lavar as mãos após o uso do produto. Trocar as roupas contaminadas. Condições de armazenamento seguro, afastado de alimentos e fora do alcance das crianças. Evitar temperaturas elevadas. Os pores oriundos de solventes são mais densos que o ar e espalham vapores formam misturas explosivas em contato com o ar. Manter em local fresco, ventilado e seco. Manter os recipientes bem fechados. É proibido fumar no local onde está armazenado . Proteger da ação do sol. Conservar sempre em recipientes que correspondem à embalagem original.